

STATOIL GEARWAY PS 45 75W-90

Трансмиссионное – автомобильное

ПРИМЕНЕНИЕ

GearWay PS45 75W-90 – трансмиссионная жидкость для всей трансмиссии легковых автомобилей и малотоннажных грузовых машин. Можно применять в коробке передач, заднем мосту, мосту с коробкой передач, дифференциалах и др., когда требуется жидкость, соответствующая API GL-4 или GL-5. Также используется в трансмиссиях самой небольшой техники, например, культиваторах и садовых тракторах. GearWay PS45 75W-90 упрощает переключение передач в холодных условиях и снижает расход топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Требования к трансмиссионным смазкам сегодня и завтра намного превосходят вчерашние требования. Все большее распространение получают увеличенные интервалы замены и заполнение на срок эксплуатации. По мере уменьшения оборудования и повышения мощности возрастают термические нагрузки. В то же время остается потребность в снижении трения и уменьшении расхода топлива. GearWay PS45 75W-90 – полусинтетическая трансмиссионная жидкость с присадками, специально разработанными для этих целей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GearWay PS45 75W-90 – полусинтетическая трансмиссионная жидкость, снижающая трение при очень холодной и высокой температуре. Уменьшает термическую нагрузку и расход топлива. Упрощает переключение передач при низкой температуре. В то же время при высокой температуре и в трудных условиях движения отлично сохраняются защита от износа и смазывающие свойства. Улучшенная защита от коррозии и снижение трения уменьшают износ синхронизаторов и коробок передач. GearWay PS45 75W-90 увеличивает интервалы замены масла. Масло светлее, а его запах слабее, чем у других трансмиссионных жидкостей.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Класс SAE	-	-	75W-90
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м ³	882
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	90.6
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /сек.	14.4
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D 2983	мПа/сек.	50000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	165
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51
Температура вспышки COC	ASTM D 92	°C	210

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4, API GL-5, ZF TE-ML 08.
Уровень производительности: MAN 3343.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.



Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.

Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03

Friction Fighters™

