

STATOIL GLIDEWAY 68

Для направляющих скольжения

ПРИМЕНЕНИЕ

GlideWay 68 рекомендуется для машинного оборудования с движением по направляющим скольжения. GlideWay 68 также подходит для циркуляционной смазки подшипников и передач. GlideWay 68 идеально для гидравлических систем, встроенных в другие компоненты машины, а также для гидроподъемников и лифтов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Одна из наиболее важных характеристик масла для направляющих скольжения – хорошая сепарация от смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе. GlideWay 68 отличается замечательными деэмульгирующими свойствами. При смазывании оборудования важно низким трением и равномерным движением обеспечить гладкую поверхность покрываемого материала. Заедание появляется на низкой скорости и больших нагрузках. GlideWay 68 соответствует и превосходит самые высокие требования к хорошему маслу для направляющих скольжения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GlideWay 68 содержит светлые парафиновые масла глубокой очистки и присадки, тщательно отобранные в основном для улучшения деэмульгирующих свойств. Предотвращает заедание.

Обладает хорошей термальной устойчивостью, отличной смазывающей способностью, противоизносными и антикоррозионными свойствами.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОДЫ | ЕДИНИЦЫ | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----|
| ISO VG | - | - | 68 |
| Плотность при 15 °C | ASTM D 4052 | кг/м ³ | 880 |
| Вязкость при 40 °C | ASTM D 445 | мм ² /сек. | 64 |
| Вязкость при 100 °C | ASTM D 445 | мм ² /сек. | 8.8 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | - | 110 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | °C | -15 |
| Температура вспышки СОС | ASTM D 92 | °C | 222 |
| FZG A/8 - 3/90 | CEC-L-07-A-95 | FLS | >12 |

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

GlideWay 68 проверено и одобрено согласно Cincinnati Milacron спец. P-47 (CMI № 9712017), и DIN 51502 CGLP 68.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте попадания на кожу нового или отработанного масла.

После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Избегайте вдыхания испарений масла.

Не надевайте пропитанную маслом одежду.

Защищайте окружающую среду – правильно утилизируйте отработанное масло.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03