

STATOIL GREASEWAY LICAX 90

Смазка для открытых передач

ПРИМЕНЕНИЕ

GreaseWay LiCaX 90 – липкая смазка для открытых передач, зубчатых реек, цепей и аналогичного применения.

Рекомендуемый диапазон рабочих температур – от -30°C до +140 °С. Недолго до + 180°C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошая защита от износа и коррозии.
- улучшенные адгезионные свойства.
- отличная водостойкость и устойчивость в погодных условиях
- замечательная несущая способность.
- хорошая механическая стабильность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GreaseWay LiCaX 90 производится на основе высоковязкого нефтяного и парафинового минеральных базовых масел глубокой очистки. GreaseWay LiCaX 90 содержит литиево-кальциевое комплексное мыло в качестве загустителя, базовые масла с высокой вязкостью и присадки, обеспечивающие отличную несущую способность. GreaseWay LiCaX 90 не содержит густых смазок и битума.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОДЫ | ЕДИНИЦЫ | |
|---|-------------|-----------------------|-------------|
| Тип мыла | - | - | Li/Ca |
| Плотность при 25°C | - | кг/м ³ | 980 |
| Консистенция NLGI | - | - | 0,5 |
| Пенетрация | - | - | - |
| - после 60 ходов | ASTM D 217 | мм/10 | 350 |
| - после 100 000 ходов | - | мм/10 | +35 |
| Температура каплепадения | ASTM D 566 | °C | мин. 220 |
| Базовое масло | - | - | - |
| - тип | - | - | минеральное |
| - кин. вязкость при 40°C | ASTM D 445 | мм ² /сек. | 800 |
| - кин. вязкость при 100°C | ASTM D 445 | мм ² /сек. | 40 |
| 4-шариковый | - | - | - |
| - нагрузка сваривания | DIN 51350 | H | >7800 |
| Температурный диапазон | - | - | - |
| - постоянный | - | °C | -30+140 |
| - кратковременный | - | °C | +180 |
| Свойства защиты от ржавчины | - | - | - |
| - SKF Emscor с дистиллированной водой | ISO 11007 | - | OK (0-0) |
| - SKF Emscor WWO с дистиллированной водой | - | - | OK (0-0) |
| - SKF Emscor WWO с соленой водой | - | - | OK (2-2) |
| - классификация | SKF TI 8306 | - | "d" |

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как ISO-L-XCDIB0.5 по ISO 6743/9.
Классифицировано как KGOG0.5N-30 по DIN 51502.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанную смазку.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03