

# STATOIL TRANSWAY DX II

## Жидкость для АКПП/гидравлических трансмиссий

### ПРИМЕНЕНИЕ

TransWay DX II рекомендуется для автоматических и механических коробок передач, в которых требуются трансмиссионные жидкости для АКП. Также подходит для применения в многочисленных гидравлических трансмиссиях, механизмах с сервоуправлением, гидросистемах и т.д.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

TransWay DX II обеспечивает хорошее переключение передач в изменяющихся температурных условиях. Позволяет увеличивать интервалы замены и не повреждает сальники и уплотнения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

TransWay DX II – трансмиссионная жидкость ATF типа Dexron для автоматических трансмиссий. Хорошие характеристики при низких и высоких температурах улучшают производительность в меняющихся условиях работы. Отличная устойчивость TransWay DX II к окислению позволяет значительно увеличивать интервалы замены. Рабочие характеристики и свойства смазки идеально сохраняются в очень широком диапазоне температур. К другим исключительным свойствам относятся низкая летучесть и неагрессивность ко всем типам сальников, уплотнений и т.д. TransWay DX II красного цвета.

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	869
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	37,5
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	4,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	172
Вязкость при -40 °C	ASTM D 2983	МПа/сек.	<50000
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	194
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-52


### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4, CAT TO -2, A Suffix A, MB 236.5, MB 236.1/6/7, Volvo 97335/7/1Voith 55.6335 (бывший G 607), PSA, Ford Mercon, DX II D, ZF TL ML 03 D/9/04D/11B/14 A/17 C, Allison C4, Renk, MAN 339 Тип A/Z-1/V-1

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей. Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи. Правильно утилизируйте отработанное масло. По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург  
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03