

# STATOIL TRANSWAY WB LL PS

## Коробки передач с влажным сцеплением

### ПРИМЕНЕНИЕ

Частично синтетическое специальное трансмиссионное масло для грузовых машин и вилочных погрузчиков с маслоохлаждаемыми тормозами. (Фрикционная бумага и шлаковый материал) Предназначено для использования преимущественно в интегрированных системах с маслом, тормозами, гидравликой и валом, с требованиями смазки вплоть до API GL-4

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Защищает систему от засорения. Предохраняет покрытие на пластине. Продолжительные интервалы замены, обычно более 3000 часов! Если необходимы еще более продолжительные интервалы, проверяйте масло каждые 500 часов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частично синтетическое масло для продолжительных интервалов замены и бесшумной безвибрационной работы с маслоохлаждаемыми тормозами и пластинами как из фрикционной бумаги, так и из шлакового материала. Способ вождения, а также регулярная замена фильтров значительно увеличивают срок службы. Продолжительные интервалы замены масла снижают вредное воздействие на окружающую среду

### ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	873
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	38,9
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /сек.	8,8
Вязкость при -20 °C	ASTM D 2983	МПа/сек.	1400
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	201
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Температура вспышки СОС	ASTM D 92	°C	204


### ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4, Для маслоохлаждаемых тормозов  
Уровень производительности: ZF TE-ML 03  
(преобразователи крутящего момента),  
Case MS 1206/1207,  
MF 1135, MF 1141, VME, John D J20C

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.  
Повторный контакт с отработанным моторным маслом может привести к серьезному повреждению кожи.  
Правильно утилизируйте отработанное масло.  
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша», 191011 Санкт-Петербург, тел + 7 (812) 332 74 00, факс + 7 (812) 332 74 03