

STATOIL UNIWAY LIX 62

Смазка для широкого диапазона температур

ПРИМЕНЕНИЕ

UniWay LiX 62 рекомендуется для автомобилей и промышленного оборудования, для подшипников скольжения и роликовых подшипников, как небольших для работы с небольшой нагрузкой, так и более крупных для работы с большой нагрузкой. Отличная водостойкость позволяет использовать смазку во влажной среде.

Рекомендуемый диапазон температур применения – от -30 °C до +150 °C. Смазка также не теряет своих свойств при температурах до +200 °C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

UniWay LiX 62 – универсальная смазка для условий с высокими температурами и нагрузками в течение продолжительных периодов времени. Смазка с отличным сопротивлением сдвигу, выдерживает большие силы ускорения, возникающие в роликовых подшипниках, подверженных тряске и ударам.

UniWay LiX 62 также отличается высокой степенью водостойкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

UniWay LiX 62 – смазка на основе минерального масла с литиевым комплексным загустителем. Содержит противоокислительные и антикоррозионные присадки, что увеличивает срок эксплуатации при высоких температурах. А также замедляющие износ присадки на случай ухудшения масляной пленки. Добавление небольшого количества полимера улучшает смазочную способность.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Загуститель	-	-	Литиевый комплексный 2
Консистенция NLGI	-	-	2
Пенетрация	ASTM D 217		
после 60		мм/10	280
после 10 000		мм/10	+30
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	>260
Вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445	мм ² /сек.	200
Вязкость базового масла при 100°C	ASTM D 445	мм ² /сек.	16

ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как L- XCDIB2 по ISO 6743/9.

Классифицировано как KP2N-30 по DIN 51502.

Проверено и одобрено в SKF Emcor согласно ISO 11007 с дистиллированной водой и SKF Emcor с соленой водой

на промывку и SKF с кислым раствором.

Проверено и одобрено по SKF V2F при 500 и 1000 об/мин.

Проверено и одобрено по рабочим тестам SKF R2F A и B (150°C).

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Избегайте контакта с кожей.

После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.

Правильно утилизируйте отработанную смазку.

По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03